

НОВІ КАТОДИ ДЛЯ ЛІТІСВИХ ЕЛЕМЕНТІВ НА ОСНОВІ CuPbBiSe_3

О.В.Дудяк

Чернівецьке відділення Інституту проблем матеріалознавства
ім. І.М. Францевича НАН України, вул. І.Вільде, 5, Чернівці, 58001
e-mail: chimsp@unicom.cv.ua

Представлено результати дослідження CuPbBiSe_3 як активної катодної речовини елементів на 1,5 В з літієвим анодом. Для джерел живлення типорозміру „2325” з використанням 1 М LiBF_4 в γ -бутиrolактоні як електроліту визначено параметри при неперервному розряді струмами різної густини. Отримані високі значення питомої об’ємної енергії (понад 500 Вт·год/дм³) свідчать про реальні практичні перспективи вивченій електрохімічної системи. Аналізується механізм струмотворчої реакції.

Сучасний етап розвитку технології первинних гальванічних елементів характеризується інтенсивним пошуком нових електродних матеріалів – дешевих, доступних в достатній кількості, екологічно безпечних та таких, які б забезпечували максимальні питомі енергетичну ємність та потужність. Підвищеною увагою дослідників та користувачів автономної радіоапаратури користуються джерела струму з літієвим анодом. Як активні матеріали позитивних електродів літієвих батарей запропоновано велику кількість сполук [1–4], які, однак, не дозволяють значною мірою реалізувати величезний потенціал літієвого електрода. Це стимулює роботу по синтезу нових матеріалів, які могли б нагромаджувати більше літієвих атомів на одиницю об’єму.

На даний час серед первинних літієвих джерел струму домінують тривольтові, а клас з номінальною напругою 1,5 В досить обмежений. Однак саме останні батареї мають очевидну перевагу та можуть безпосередньо замінити традиційні електрохімічні системи (ртутно-цинкові, срібно-цинкові тощо). За сукупністю параметрів найкращими півторавольтовими елементами вважаються Li/CuO та Li/FeS_2 . Основними їх недоліками є низькі розрядні струми та відносно висо-

ка вартість активних катодних матеріалів. У даній роботі як катодна речовина вперше досліджується сполука CuPbBiSe_3 , яку одержували шляхом прямого сплавлення стехіометричної кількості компонент. Синтез проводився у вакуумованій до залишкового тиску $\sim 10^{-5}$ мм рт. ст. та запаяній кварцовій ампулі при температурі ~ 850 °C протягом 6÷8 год.

Експерименти виконувалися для дискових елементів стандартного типорозміру „2325” (діаметр 23 мм, висота 2,5 мм). Катоди для них виготовляли за порошковою технологією. Після механічного подрібнення матеріал оброблявся в кульковому млині „Санд” з метою отримання дрібнодисперсного (діаметром до 75 мкм) порошку. Дископодібні електроди діаметром 19,5 та висотою $\sim 1,15$ мм формувалися при кімнатній температурі у спеціальній пресформі під тиском близько 10^3 кг/см². При цьому механічна міцність таблеток забезпечувалася використанням в’яжучої речовини. Для ефективного використання CuPbBiSe_3 , протікання струмотворчої реакції у всьому об’ємі до катодної суміші додавався також випаровувач. Після термообробки у вакуумі при температурі 220°C протягом двох годин формувалася пориста структура електрода з відносним об’ємом пор близько 20%.

Як електролітну систему використовували одномолярний розчин тетрафторборату літію LiBF_4 в γ -бутиrolактоні, а як сепаратор – нетканій поліпропілен. Товщина літієвого диска-анода вибиралася з того розрахунку, щоб забезпечити розрядну ємність не нижче 400 $\text{mA}\cdot\text{год}$. Так як літій завжди був у надлишку, отримані коефіцієнти використання катодів обмежувалися параметрами CuPbBiSe_3 .

Експлуатаційні характеристики визначали при неперервному розряді постійним струмом різної густини. Спочатку літієві елементи розряджали до 1,0 В струмом 1 mA , після чого навантаження понижувалося до 0,3 mA . Експерименти завершували при робочому струмі 100 μA та тій же напрузі відсічки.

Типову розрядну криву системи Li/CuPbBiSe_3 при триступеневому режимі розряду і кімнатній температурі наведено на рис. 1, а результати для декількох елементів узагальнено в таблиці 1. Отримана ємність джерела струму для одноміліамперної ділянки становить $\sim 240 \text{ mA}\cdot\text{год}$, а сумарна – $\sim 350 \text{ mA}\cdot\text{год}$. Тобто при номінальній напрузі 1,5 В експериментально отримане значення енергії становить $\sim 525 \text{ мВт}\cdot\text{год}$, що з урахуванням об'єму елемента відповідає питомій об'ємній енергії $\sim 505 \text{ Вт}\cdot\text{год}/\text{дм}^3$. Оскільки вага активного катодного матеріалу становила 1,2 г, то для експериментальної питомої вагової енергії маємо значення $\sim 438 \text{ Вт}\cdot\text{год}/\text{кг}$.




Рис. 1. Розрядна характеристика елемента Li/CuPbBiSe_3 .

Відомо, що питомі експлуатаційні параметри джерел струму залежать від їх типорозміру, конструкції, технології виготовлення, режиму розряду тощо, які в свою чергу визначаються областю конкретного практичного застосування. Характеристики „2325” елементів з літієвим анодом, що серійно випускаються провідними фірмами світу, при вказаному режимі розряду невідомі. Для такого ж типорозміру джерел струму електрохімічної системи Li/CF_x фірми „Panasonic” з номінальною напругою 3,0 В, зокрема, навіть при дуже низькому струмі розряду (30 μA) розрядна ємність становить 165 $\text{mA}\cdot\text{год}$ і відповідає енергії 495 $\text{мВт}\cdot\text{год}$. Це означає, що CuPbBiSe_3 як активна речовина літієвих джерел живлення не поступається рекламиованим аналогам.

Таблиця 1. Розрядні параметри елементів Li/CuPbBiSe_3

№	Вага активного матеріалу, г	C_p , $\text{mA}\cdot\text{год}$			ΣC_p , $\text{mA}\cdot\text{год}$
		1 mA , 1 В	0.3 mA , 1 В	0.1 mA , 1 В	
1	1,2	236.4	84.53	29.07	350
2	1.2	240.1	72	40	352.1
3	1.2	243	55	45	343
4	1.2	246	57.3	42.3	345.6




Рис. 2. Зміна товщини з глибиною розряду для $\text{Li}/\text{CuBiSe}_2$ (1) та $\text{Li}/\text{CuPbBiSe}_3$ (2) елементів типорозміру „2325”.

Відомо, що всі джерела струму з літієвим анодом дещо набухають у процесі зберігання після їх виготовлення, причому максимальна зміна товщини спостерігається в початковий період. Такий процес визначається взаємодією металічного літію з компонентами електроліту та катодної маси; його не можна уникнути, можна тільки мінімізувати. Для оцінки ж перспектив практичного використання більш важливим моментом є потовщення елементів безпосередньо в процесі їх розряду. Раніше вивчені такого ж типорозміру півторавольтові джерела струму з активними катодними матеріалами на основі шаруватих селенідів вісмуту Bi_2Se_3 , $\text{Bi}_2\text{Se}_3 + 1$ мас.% Cu, мідновісмутового селеніду CuBiSe_2 та 1 М розчином LiBF_4 як електроліт [5:8] характеризувалися значною товщиною в кінці розряду ($2,9 \div 3,3$ мм). Для дослідженої нами електрохімічної системи на-

буhanня не виявлено і кінцева товщина джерела практично не перевищує 2,6 мм (рис. 2), що є позитивним фактором.

Рентгенофазовий аналіз катодів повністю розряджених систем $\text{Li}/\text{Bi}_2\text{Se}_3$, Li/InSe , Li/GaSe [9] дозволив ідентифікувати металічні складові та халько-генід літію Li_2Se . Питання про струмово-творчу реакцію для досліджуваних нами джерел струму на даний час є відкритим та вимагає, зокрема, аналізу кінцевих продуктів. Допускаючи аналогічну хімічну диспропорційну реакцію при розряді, обчислимо теоретичну питому вагову енергію за співвідношенням $W_0 = E_0 \cdot Q / 3600m$ (E_0 – рівноважний потенціал у вольтах, Q – максимальна величина заряду, яку можна отримати від елемента при протіканні в ньому реакції, в кулонах, та m – маса реагентів у кілограмах). При $E_0=1,5$ В отримуємо $W_0 = 318$ Вт·год/кг. Обчислене значення істотно нижче від реально отриманого. Це свідчить, що механізм струмово-творчої реакції не є таким простим та, ймовірно, необхідно також додатково враховувати взаємодію літію з металічними компонентами катоду.

Таким чином, представлені результати вивчення властивостей CuPbBiSe_3 показують, що ця сполука є перспективною як активний катодний матеріал літієвих джерел живлення на 1,5 В. Подальше підвищення їх питомих ємнісних та енергетичних параметрів пов’язане з оптимізацією синтезу CuPbBiSe_3 , електролітного розчину, технології компактування електродів та виготовлення елементів.

Література

1. И. А. Кедринский, В. Е. Дмитренко, И. И. Грудянов, Литиевые источники тока (Энергоатомиздат, Москва, 1992).
2. А.Скундин, Е.Нижниковский, Электронные компоненты, № 4, 27 (2001).
3. Т.Кромптон, Первичные источники тока (Мир, Москва, 1986).
4. В.Н.Варыпаев, М.А.Дасоян, В.А.Никольский, Химические источники тока (Высшая школа, Москва, 1990).
5. З. Д. Ковалюк, І. В Мінтянський, П. І. Савицький та ін., Гальванічний елемент, Патент України №46137 С2 (2002).

6. А.В.Заслонкін, З.Д.Ковалюк, І.В.Мін-
ттянський та ін., Літієвий елемент,
Патент України №45130 А (2002).
7. А.В.Заслонкін, З.Д.Ковалюк, І.В.Мін-
ттянський та ін., Наук. вісник Чер-
нівецького університету. Фізика. Елек-
tronika, 86, 92 (2000).
8. А.В.Заслонкін, З.Д.Ковалюк, І.В.Мін-
ттянський та ін., Вісник Львівського
університету. Серія хімічна, 42, 126
(2002).
9. С.В.Гаврилюк, Автореферат. дис. канд.
фіз.-мат. наук (ЧНУ, Чернівці, 2004).

NEW CuPbBiSe₃-BASED CATHODES FOR LITHIUM ELEMENTS

O.V.Dudyak

Chernivtsi Department of Institute for Problems of Materials Science,
Ukr. Nat. Acad. Sci., Iryna Vilde St. 5, Chernivtsi, 58001
e-mail: chimsp@unicom.cv.ua

CuPbBiSe₃ is studied as a cathode material for 1.5-V primary elements with lithium anode has been examined. Constant discharge parameters for 2325-type batteries with 1 M LiBF₄ in γ -butyrolactone as electrolyte are determined at different current densities. The obtained high specific volume energies (over 500 Wh/dm³) give the evidence for promising applications of the electrochemical system under investigation. The mechanism of the current-forming reaction is analyzed.